

## Descripción

Imprimación acrílica de partícula fina para sellar superficies que presenten un estado muy poroso, pulverulento (yesos, escayolas), etc. Facilita la aplicación y mejora la adherencia de pinturas y revestimientos, evitando variaciones en el acabado final por diferencias de absorción. Resistente a los álcalis.



Evita diferencias de color



Extraordinario anclaje



Máximo rendimiento

## Datos técnicos

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Naturaleza                          | Copolímero acrílico   |
| Densidad (UNE EN ISO 2811-1)        | 1,03 - 1,07 Kg /l   |
| Rendimiento (UNE 48282)             | 6 - 10 m <sup>2</sup> /l variable según porosidad de la superficie        |
| Secado a 23°C 60 % HR (UNE 48301)   | 1 hora  |
| Repintado a 23°C 60% HR (UNE 48283) | 4 horas   |
| Métodos de Aplicación               | Brocha, rodillo y airless   |
| Dilución                            | Hasta un 400% según las condiciones del soporte                           |
| Diluyente                           | Agua  |
| Limpieza de Utensilios              | Agua  |
| Condiciones de Aplicación, HR<80%   | +10 °C - +30 °C. No aplicar con previsión de lluvia en las próximas horas |
| COV (UNE EN ISO 11890-2)            | 2004/42/IIA (h) (50/30) Máx. COV 29 g/l                                   |
| Presentación                        | 5 l y 1 l   |

Variaciones de temperatura, humedad, grosor, teñido o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento u otras propiedades.

## Certificaciones

**Permeabilidad al agua líquida UNE EN 1062-3:** W3 Impermeable

**Permeabilidad al vapor de agua UNE EN ISO 7783:** Clase 1: Permeable

**Resistencia a los álcalis. Método de la gota UNE EN ISO 2812-4:** 0 (S0). Sin cambios

## Modo de empleo

### RECOMENDACIONES GENERALES:

Remover bien en el envase manualmente o con agitadora de baja velocidad. Las superficies a pintar deben de estar limpias, secas y consistentes. No aplicar sobre superficies calientes ni bajo fuerte viento. Un buen diagnóstico y preparación del soporte son fundamentales para la obtención de los mejores resultados.

Aplicar 1 o 2 capas según el estado de la superficie.

Sobre superficies en mal estado, sanear todas las zonas afectadas, eliminando todo el material que no esté bien adherido y limpiando toda la suciedad y el polvo que pudieran tener. En superficies muy porosas aplicar una primera capa convenientemente diluida con agua y una segunda si se considera necesario.

### **Precauciones**

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Almacenar los envases bien cerrados al abrigo de fuentes de calor y temperatura bajo cero. Conservación: 36 meses en envase original sin abrir.

### **Gestión de residuos:**

Siga las disposiciones legales locales. Ayude a proteger el medio ambiente, no tire los residuos por el desagüe, deposítelos en el centro de reciclaje más cercano.

Calcule la cantidad de producto que necesitará y así evitará residuos y sobrecoste.

Guarde el producto sobrante bien almacenado para un nuevo uso.

Antes de aplicar el producto en una superficie de gran tamaño en la que se deban emplear andamiajes para elevarse a más de dos niveles de planta, es imprescindible que se solicite la visita de un técnico de Post Venta TITAN que verifique que se conocen los detalles de esta ficha técnica, que se constate el estado de la superficie, y que se hagan las recomendaciones in situ respecto a las condiciones medioambientales y atmosféricas para conseguir un perfecto acabado con garantía. Si no se observan estas recomendaciones, Industrias TITAN, S. A. U. no se hará responsable del buen fin de la aplicación.

Fecha de actualización: 2019-09

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.